



## VpCI-385 non-skid

## (滑り止め・防錆コーティング)



### 製品概要

VpCI-385は、水溶性で、金属表面上に防錆処置及び滑り止め効果(non-skid)を与えるコーティング剤です。VpCI-385は、耐久性に富む配合組成体で、フィルム化特性があり床材として耐摩耗性に優れた特徴をもっています。

### 特徴

- 接着性に優れている
- ざらつき表面となります
- 多種金属に適応し、防錆します
- 滑り止め効果に富む
- 耐摩耗性に富む
- 色のマッチングが出来ます

\*\* 鉄鋼表面に塗布する場合は、VpCI-373やVpCI-375等のプライマーの使用をお勧めします。プライマーとの相乗効果で、防錆・保護がより強固になり、表面塗装が完璧となり、本コーティングと金属面との間のクッション性も向上させます。

### 使用法

#### 表面前処理:

NACE	3
SSPC	6
ARS	低A-3

\* NACE - National Association of Corrosion Engineers (全米防錆協会)

\* SSPC - Steel Structure Painting Council (鉄鋼構造塗装諮問委員会)

● ARS - American Rust Standard Guide (アメリカ腐蝕度基準ガイド)

### 施工準備:

VpCI-385は使用前には充分攪拌し、固化を避けながら使用して下さい。

仕上げコテなどの使用をお勧めします。

### 製品施工:

ブラシ及びロールの使用がお勧めです。

塗布量は、1.6-1.8 m<sup>2</sup>/I

製品洗浄: 使用後の工具、はみ出し塗り部は水で洗います。

### 物理特性

外観	液体, 各色可能
完全固化時間	48時間
上塗りまでの時間	6-18時間
触ってべたつかない	30-120分
塗膜質	硬質, ざらついた表面
非揮発成分	35-45%
棚寿命	12時間 (24℃)
塗膜量 (理論値)	1.6-1.8 m <sup>2</sup> /I
VOC (規定)	192-204グラム/I
VOC (実施値)	72-84 グラム/I
比重	1.03-1.11 kg/I

ノート: 塗布膜の乾燥時間は気温, 湿度, 空気の流れにより影響を受け, 異なります。

### 制限事項:

VpCI-385を施工する場合は、水に浸かったり、他の液体にさらされる事の無い様にして下さい。乾燥前に水などに晒されると、塗膜が何時までも柔らかく、剥離を起こしたり、乾燥しません。

### 包装単位

VpCI-385: 19 リッター ペール缶, 208リッター ドラム, 液体トート, バルク。

保管: 凍結を避けて下さい。

棚寿命: 12ヶ月 (24℃)



**FOR INDUSTRIAL USE ONLY  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED  
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION  
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE  
INFORMATION**

**工業用使用に限る  
子供の手の届かない所に保管の事  
容器のふたはしっかり締めて置く事  
飲用を混す  
詳細については安全データシートを参照の事**

### 限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならぬ。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われ無いものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合もにその責任を問われ無いものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@corotecvci.com  
Internet <http://www.corotecvci.com>

printed on recycled paper  100% post consumer  
Revised 2/22/11. Cortec Corporation 1998-2011. All rights reserved. Supersedes: 2/26/07.  
© 2011, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in or  
without written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.  
ISO accreditation applies to Cortec's processes only.

お問合せ・お求めは・・・

