

VpCI-309 ポーチ

鉄, アルミニウム, ステンレススチール用VpCI 気化防錆剤入りポーチ



製品概要

VpCI-309 ポーチは鉄, 炭素鋼, アルミ, ステンレスに効果のある粉末防錆剤入りの袋(ポーチ)です。ポーチはタイベック製の袋で, VpCI分子を通過させる性質を持っています。通過したVpCI気化防錆分子は金属表面に吸着し, 防錆分子膜を形成し金属を錆から守ります。

VpCI-309 ポーチは使用が簡単で, 化学的濃度を測定して決める必要は無く, 使用に際して適量を計る必要もありません。防錆空域に合わせたポーチ数を設定するだけです。VpCI-309 ポーチは防錆に伴う面倒を省き, クリーンな防錆法です。

VpCI-309 ポーチは, 閉鎖空間中にある鉄製品を完全ドライ法で防錆します。気化した防錆分子は露出した部分はもとより空隙部や深い機械内部へ侵入し防錆膜を形成し錆を防ぎます。

VpCI-309 ポーチは個別カットされたポーチで提供されます, 各ポーチは1 m³容積の防錆が可能です。別途注文でサイズや形態を提供できます。

特徴

- ✓ シリケート, リン酸塩, 亜硝酸塩又重金属を含んでいません。
- ✓ 24ヶ月間継続して防錆します。
- ✓ 機械類の奥深く, 手の届かない空域にある金属の防錆が可能になります。
- ✓ VpCIで防錆した製品はその俣お客様に渡せませす: 到着後のVpCI防錆膜は剥離の必要が無く, ポーチを梱包内から取り出し使用可能になります。
- ✓ 万が一にもVpCI防錆膜が湿気や開梱により阻害されても, 防錆レイヤーは再吸着によって, 自動的に補充・補修されます。
- ✓ VpCI-309ポーチの施工に当たり前処理の必要はありません。
- ✓ 予備塗装や本塗装表面などの将来的な錆びの予防効果があります。
- ✓ 手も汚さず, 使用が容易な防錆法です。
- ✓ 鉄金属専用の防錆剤です。
- ✓ LD 50 経口テスト: 2100mg/kg ラット体重

使用例

- チューブ状構造物, パイプ, 大きめタンク
- コンプレッサーの内部表面, タービン, エンジン, タンク, ボイラー, 熱交換機
- 閉鎖型ヒーター回路及びクーリングシステムの乾燥待機保管
- 水系流速テスト機器
- パーツ, 組立機器, 完成品の輸送及び保管中の防錆

保護金属種

- ◇ 炭素鋼
- ◇ ステンレススチール
- ◇ アルミニウム

施行法

保護が必要な容積に合わせたポーチの数を決定する。各ポーチは1 m³容積の防錆が可能です。容積中に均等にポーチを配置する。その後閉鎖し, シールする。



*タイベックはデュポン社の商標です。

*** カustomメイドが可能です, 寸法, 形状を最寄りのコーテック社ディストリビューターへご連絡下さい。(注: ミニマム注文ロットの設定あり。)

物理特性

形状: タイベック (デュポン社製) 通気性ポーチ
外観: 白及びグリーン色ロゴ
寸法: 個別ポーチ 15.3cm x 25.4cm x 1.3cm

梱包: VpCI-309 ポーチ : 50個/カートン,

保管: 65℃以下で保管の事。 使用途中のカートンはしっかりシールが必要です。
シェルフライフ (未開封) : 24ヶ月

**FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE
INFORMATION**

**工業用使用に限る
子供の手の届かない所に保管の事
容器のふたはしっかり締めて置く事
飲用を混す
詳細については安全データシートを参照の事**

限定責任範囲

ここに記述した内容, 技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが, その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は, その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには, 商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならない。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害, 欠損, 被害, また製品の不可使用に付いてもその責を問われ無いものとする。製品の使用に際し, 使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認, 決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で, 他の全ての暗示的・法的責任, 及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について, 何れの場合もにその責任を問われ無いものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.CortecVCI.com>

printed on recycled paper 100% post consumer
Revised 2/17/11. Cortec Corporation 2010-2011. All rights reserved. Supersedes: B/31/10.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.
© 2011, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.
ISO accreditation applies to Cortec's processes only.

お問合せ・お求めは...