



SURFACE PREPARATION PRODUCTS

VpCI™ -432/433 ペイント剥離・防錆剤



使用前



使用后

製品概要

VpCI-432/433 は、原液使用のペイント剥離剤で、ポリマー系、インク、樹脂等のコーティング剤を金属、コンクリート及び木材表面からの剥離に用います。使用者には安全で塩化メチレン、塩素化溶剤、メタノール、トルエン、アセトン等を含んでいません。乾燥が早い塩素化メチレン系の剥離剤とは違い、VpCI-432/433は反応が緩やかですが効果的で、先ずコーティングの表面に拡がり軟化(膨潤)し、次いで浸透し、剥離に至る工程をたどります。

剥離時間はコーティングのタイプや層の厚み、層数により異なりますが、3-30分で剥離します。VpCI-432/433は、ユニークな気化性防錆と接触防錆機能の組み合わせで、錆びや瞬間錆び、変色を防ぎ、適応金属種は鉄、アルミニウム、銅、真鍮と幅広く、剥離後の表面を錆から守ります。

VpCI-432/433 ペイント剥離剤は多種金属用に配合され、除去するペイントも幅広く、ラッカー、エナメル、ワックス、アルキッド、アクリル、ウレタン、エポキシと多岐に渡ります。

VpCI-433 は、滑らかに塗布出来るゲル状に配合され、垂直面や凸凹のある面に使用されます。

特徴

- 海外輸送規制を受けません。
- 毒性は極端に低く、
- ルール 422(光化学的反応物質)からは除外されています。
- 生分解性が早く、
- 非腐食性で非危険物です
- 規制無く屋内保管が可能です。
- 非乾燥型 ゲルです。
- クロメートを含みません。
- フェノールの配合もありません。
- 環境に優しい製品です。

使用例

- ◇ メタルタンク、メタルパイプ、スプレーブース、構造保持材、スプレー機器、レーカー、自動車一般、飛行機。
- ◇ 建築物、床、階段、舗道、一般道路表面、その他。

使用法

低温ペイント剥がしや超音波浴には、VpCI-432/433 を原液の俣使用します。室温(25℃前後)での高速剥離の場合、ブラシや低圧スプレーをお奨めします。剥離液が十分に浸透する様にし、コーティングを膨潤させます。その後剥離します。剥離したものは地区条例に従い廃棄します。剥離後の表面は、残渣を除去する為にクリーナー液で十分に洗浄します(例えばコーテック社のVpCI-414, VpCI-416, VpCI-417の使用を推奨)高温ペイント剥がしの場合、VpCI-432 原液をタンクで66℃にし、浸漬します。浸漬時間はペイントの種類や温度により変わりますが30分から1時間又はそれ以上になります。

包装単位

VpCI-432/433:

- 5 gallon (19 liter) プラスティック ペール缶
- 55 gallon (208 liter) メタルドラム, トートバッグ, バルク輸送も可能です。

物理特性

VpCI-432:

外観 透明淡い黄色がかった液体
比重 1.05-1.06 kg/l

VpCI-433

外観 透明淡い黄色がかった粘性液体
比重 1.05-1.06 kg/l

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE INFORMATION

工業用使用に限る
子供の手の届かない所に保管の事
容器のふたはしっかり締めて置く事
飲用を混ず
詳細については安全データシートを参照の事

限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならぬ。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われ無いものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害ついて、何れの場合もにその責任を問われ無いものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvc.com
Internet <http://www.cortecvc.com>

お問合せ・お求めは・・・