



## VpCI-384 ウレタントップコート専用



### 製品概要

VpCI-384は2液性のウレタントップコートで、VpCI-396の様なモイスチュアキュア ウレタンプライマーの上塗り用に開発されました。各色、御注文出来ます。このトップコートの特徴は、例え完全に硬化したモイスチュアキュアウレタンにも優れた接着性を示すことです。更に、VpCI-384は高い光沢があり、硬度が高く、且つ非常に柔軟性に優れ、耐溶剤性もあり、アロマ系溶剤を含んでいません。

### 特徴

- 完全に硬化したモイスチュアキュア ウレタンにも優れた接着性
- ハイグロス(高い光沢性)
- 優れた柔軟性
- 優れた耐溶剤性
- 硬いコーティング膜

### 保護金属種

- 鋼鉄
- アルミニウム
- 鋳鉄
- 鍍金鋼

### 使用例

橋  
OEM  
構造鉄骨  
タンク類

### 物理特性

外見	液体, 各色
誘導時間	30分 (2液混合後の塗装可能時間)
乾燥時間	常温で6-8 時間
硬化時間	7日間
引火点	23°C
非揮発物質	50-70 % 重量 (45-68% 容量)
棚 寿命	1年
ポットライフ	3-4時間
塗布量(理論値)	6.7- 13.4 m <sup>2</sup> /リッター (50-100 μ)
粘度	30-40 “ (#2 Zahn カップ)
VOC (regulatory)	2.7-2.8 ポンド/ガロン
混和状態	324-336 g/l
比重	1.07-1.32 kg/l
接着度	5B
フィルム硬度	6H+ 鉛筆硬度 (色により違いあり)

### 表面前処理

仕様前には VpCI-384を良く攪拌して下さい。VpCI-384はウレタンプライマーの上塗り用です。トップコートを上塗りするにはプライマーは充分高価して、粘つかない事を確かめて下さい。但し、プライマーの接着性が極度に落ちていないで硬化している場合は(多少粘ついていても)VpCI-384を塗布出来ます。

**ご注意! VpCI-384を直接金属表面に塗布出来ません。**

通常の塗布膜厚は75-150 μで、乾燥膜厚は50-100 μになります。



### 塗布作業上の留意点:

- 塗布膜厚ゲージ
- 本製品のクリーニング: ブチルアセテート, アセトン, MEK。

### 包装/保管

#### VpCI-384 クリアー 荷姿

- 5 ガロン(19 liter) キット: 4 ガロン(15.2 liters) Part A 金属缶 + 1 ガロン(3.8 liters) 缶 Part B

#### VpCI-384 アルミニウム 荷姿

- 6 ガロン(22.8 liter) キット: 5 ガロン(19 liters) Part A 金属缶 + 1 ガロン(3.8 liters) 缶 Part B

### 制限事項

- A 液と B 液を混合した後は、30 分待ち、なじませてから、塗布にかかって下さい。
- 作業環境の温度は -7℃ から 38℃の間で行って下さい。

**FOR INDUSTRIAL USE ONLY**  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED**  
**NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION**  
**CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE INFORMATION**

**工業用使用に限る**  
**子供の手の届かない所に保管の事**  
**容器のふたはしっかり締めて置く事**  
**飲用を混す**  
**詳細については安全データシートを参照の事**

### 限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならない。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合もにその責任を問われないものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvc.com  
Internet <http://www.cortecvc.com>

お問合せ・お求めは...